



prefabricados de concreto del bajo
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

**Prefabricado de concreto
vibro comprimido para pavimentos flexibles**

adocreto cuadrado

DATOS TÉCNICOS					
longitud	peralte	ancho	resistencia	rendimiento	colores
0.30 cm	0.06 cm	0.30 cm	110 kg / cm ²	11 pzs / m ²	Gris / Negro / Rojo / Verde / Café

Ventajas:

Usos en banquetas, cocheras, plazas, andadores

Diversidad de colorido y combinaciones

Pavimento permeable

Bajo mantenimiento

Uso inmediato



Recomendaciones:

Sub base: Compactación y mejoramiento con cal hidratada.

Base: Material limpio de banco tepetate ó similar en capas húmedas de 20cm espesor con pendiente al +-2cm, al 95%PVSM (según estudio mecánica de suelos del sitio).

Perímetro: Colocación de banquetas o bordillos perimetrales para asegurar el confinamiento del pavimento y evitar desplazamientos.

Disposición: Nivelación de pieza por pieza, golpeando con un mazo de goma.

Terminación: Rellenar con arena cernida, distribuyéndola con un cepillo grande ó escoba; posteriormente mojar la superficie y así sucesivamente.

Mantenimiento: Limpiar con agua a presión. No usar detergentes ni ácidos.

Nota:

Tan importante son las terracerías, nivelación y colocación, como la calidad del adocreto para el correcto funcionamiento del pavimento.

Estas recomendaciones son de índole general.

Revisar las notas según proyecto ejecutivo del diseño de pavimentos.

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN—NMX-C-314-ONNCCE-1986 Adoquines para uso en pavimentos

Fabricamos con:  **CEMENTO
CRUZ AZUL**

 **GRUPO
CALIDRA**
QUÍMICA NATURAL

 **TRISA**